

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

Л. М. Мельников

Июня 2025г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)****№72555-ПРГ/ПБ-25 от 06.06.2025**

1	Объект	Мастика гидроизоляционная двухкомпонентная.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Акрос-Полимер», Адрес: Россия, 125581, город Москва, внутригородская территория Муниципальный округ Ховрино, ул. Флотская, дом 7, помещение 681Н, ИНН: 7743470658, ОГРН: 1257700207148
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Акрос-Полимер», Адрес: Россия, 125581, город Москва, внутригородская территория Муниципальный округ Ховрино, ул. Флотская, дом 7, помещение 681Н, ИНН: 7743470658, ОГРН: 1257700207148
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 72555 от 25 Апреля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	28 Апреля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	07 Мая 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	12 Мая 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, Коэффициент дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), Показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)
9	Результаты	Таблица №1 - №3

1 Описание образцов

1.1 Испытания на горючесть: габаритные размеры: 1000x190 мм. Экспонируемая поверхность обработке не подвергалась.

1.2 Испытания на дымообразующую способность: габаритные размеры: 40x40 мм.

1.3 Испытания на токсичность: габаритные размеры: 40x40 мм.

2 Количество образцов

2.1 Испытания на горючесть: 12 штук. В ходе трёх испытаний испытано по 4 образца в каждом испытании.

2.2 Испытания на дымообразующую способность: 10 штук.

2.3 Испытания на токсичность: 10 штук.

3 Характеристика метода испытаний на горючесть

3.1 Проведена калибровка испытательной установки на четырёх образцах из стали размерами 1000x190x1,5 мм.

3.2 Продолжительность воздействия на образцы пламени от источника зажигания составила ~10 минут.

3.3 После отключения источника зажигания образцы выдержаны до достижения ими температуры окружающей среды.

3.4 В ходе испытаний зафиксированы показатели:

- температура дымовых газов;
- продолжительность самостоятельного горения/тления;
- длина повреждения образцов;
- масса образцов до и после испытания.
- время достижения максимальной температуры дымовых газов;
- наличие факта переброса пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов;
- наличие сквозного прогорания образцов;
- образование горящего расплава;
- внешний вид образцов после испытания и наличие признаков осаждения сажи, изменения цвета, оплавления, спекания, усадки, вспучивания, коробления либо образования трещин;
- наличие факта распространения пламени по всей длине образца.

3.5 Температура дымовых газов принята равной среднему арифметическому значению одновременно регистрируемых максимальных температурных показаний всех термопар.

3.6 Длина повреждения образцов при испытании принята как средняя арифметическая величина из длин повреждения каждого из четырех испытанных образцов.

3.7 Повреждение по массе образцов принята как средняя арифметическая величина этого повреждения для четырех испытанных образцов.

3.8 Общая температура дымовых газов принята как среднее арифметическое результатов трёх испытаний.

3.9 Степень повреждения по длине рассчитывают, как среднее арифметическое значение процентных отношений длины повреждения образцов к их номинальной длине.

3.10 Степень повреждения по массе рассчитывают, как среднее арифметическое значение процентных отношений массы повреждённой части образцов к начальной.

4 Результаты испытаний на горючесть**Таблица №1 – Показатели группы горючести**

Испытание №1										
№ образца	Температура дымовых газов E, °C	Время достижения максимальной температуры дымовых газов, с	Степень повреждения по длине S _L , %	Степень повреждения по массе S _m , %	Продолжительность самостоятельного горения t _{с.г.} , с	переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	сквозное прогорание образцов	образование горящего расплава	время до распространения пламени по всей длине образца	
Образец 1	106,1	73	43	13,4	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 2	98,4	82	37	12,2	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 3	101,3	74	42	14,8	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 4	100,6	78	39	13,5	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Среднее значение	101,6	77	40	13,48	0		-	-	-	-
Испытание №2										
№ образца	Температура дымовых газов E, °C	Время достижения максимальной температуры дымовых газов, с	Степень повреждения по длине S _L , %	Степень повреждения по массе S _m , %	Продолжительность самостоятельного горения t _{с.г.} , с	переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	сквозное прогорание образцов	образование горящего расплава	время до распространения пламени по всей длине образца	
Образец 1	107,3	69	39	11,2	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 2	102,8	74	42	13,5	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 3	99,2	75	38	10,8	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 4	101,6	73	42	14,3	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Среднее значение	102,73	72,75	40,25	12,45	0		-	-	-	-
Испытание №3										
№ образца	Температура дымовых газов E, °C	Время достижения максимальной температуры дымовых газов, с	Степень повреждения по длине S _L , %	Степень повреждения по массе S _m , %	Продолжительность самостоятельного горения t _{с.г.} , с	переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов	сквозное прогорание образцов	образование горящего расплава	время до распространения пламени по всей длине образца	
Образец 1	102,4	67	41	10,8	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 2	105,1	72	43	13,4	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 3	101,8	74	44	12,7	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Образец 4	97,4	71	38	11,5	0		н/о	н/о	н/о	н/о
Среднее значение	101,68	71	41,5	12,1	0		-	-	-	-

5 Характеристики метода испытаний на дымообразующую способность

5.1 Подготовленные образцы перед испытаниями были выдержаны при температуре 21°C в течение 50 часов.

5.2 Испытания проводились в режиме тления и в режиме горения (на каждый вид испытания – по 5 образцов).

6 Результаты испытаний на дымообразующую способность**Таблица №2 – Показатели группы дымообразующей способности**

Образец №	Плотность теплового потока, кВт·м ⁻²	Оптическая плотность дыма в режиме тления, м ² /кг
1	35	27
2	35	28
3	35	24
4	35	25
5	35	25
Среднее значение:		26
Образец №	Длина пламени горелки, мм	Оптическая плотность дыма в режиме горения с использованием газовой горелки, м ² /кг
6	11	36
7	10	37
8	14	43
9	13	41
10	14	39
Среднее значение:		39

7 Характеристики метода испытаний на токсичность продуктов горения

7.1 Подготовленные образцы перед испытаниями были выдержаны при температуре 21°C в течение 50 часов.

7.2 Испытания проводились в режиме тления и в режиме термоокислительного разложения и пламенного горения (на каждый вид испытания – по 5 образцов).

7.3 Критерием выбора режима основных испытаний служило наибольшее число летальных исходов в сравниваемых группах подопытных животных.

7.4 При определении токсического эффекта учитывалась гибель животных, наступившая во время экспозиции, а также в течение последующих 14 суток.

7.5 В каждом опыте было использовано по 8 белых мышей массой от 18 до 22 г.

7.6 Продолжительность экспозиции составила 30 минут.

8 Результаты испытаний на токсичность продуктов горения**Таблица №3 – Показатели группы токсичности продуктов горения**


Образец №	Температура испытания, °C	Время тления (горения) образца, мин	Потеря массы, г	Массовая доля летучих веществ, %	Продолжительность экспозиции животных, мин	Параметры токсичности	
						H_{CL50} , г·м ⁻³	Массовая доля карбоксигемоглобина, %
1	401	15	3	11	30	131	51,5
2	404	15	2	11	30	129	54,8
3	404	15	1	12	30	134	56,2
4	414	15	3	13	30	132	54,5
5	412	15	2	14	30	131	58,6
6	721	15	7	18	30	136	61,8
7	713	15	12	19	30	127	64,3
8	718	15	13	21	30	139	65,6
9	709	15	16	19	30	133	59,6
10	712	15	9	18	30	134	64,3

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Мастика гидроизоляционная двухкомпонентная, выпускаемая Обществом с ограниченной ответственностью «Акрос-Полимер», Адрес: Россия, 125581,

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №72555-ПРГ/ПБ-25 от 06.06.2025
город Москва, внутригородская территория Муниципальный округ Ховрино, ул. Флотская, дом 7,
помещение 681Н, ИНН: 7743470658, ОГРН: 1257700207148, **соответствует:** Группа горючести – Г1
(слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, Коэффициент дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей
способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), Показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ
12.1.044-89 (п.4.20).

Исполнитель

 А. Р. Таушева

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной
лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.